



CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 45 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	230 x 450 x 245
Peso		kg	19,5
Percentuale di foratura		%	≤55
Pezzi per pacco		n.	32
Pezzi al m ²		n./m ²	17,3
Pezzi al m ³		n./m ³	38
Malta per m ²		dm ³ /m ²	11,9
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f _{bm}	N/mm ²	9,4
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	2,9
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	770
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,096

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA				(spessore 45 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE				
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,109 / 0,100 ⁽²⁾	
Trasmittanza termica	U	W/m ² K	Int. tradizionale 0,230/0,212 ⁽²⁾	Int. termico ⁽³⁾ 0,207/0,192 ⁽²⁾
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	360	
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² K	0,002	
Sfasamento	S	ore	27,26	
Fattore di attenuazione	fa	adim.	0,009	
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO				
Potere fonoisolante	R _w	dB	52	
Resistenza al fuoco		minuti	EI 240	
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE				
Calore specifico	c _p	J/kgK	1000	
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10	

⁽¹⁾ f_{bm} = f_{bk}/0,8 – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)

⁽²⁾ giunti realizzati con malta termoisolante
⁽³⁾ con 3 cm di intonaco termoisolante esterno



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

FORNACI ZANROSSO S.r.l.

Via Visan, 38 – 36030 S. Tomio di Malo (VI) – Tel. 0445 588019 – Fax 0445 588018
www.zanrosso.com – info@zanrosso.com

POROTON®