FORNACI Zanrosso

POROTON® ECO PLAN PLUS RETTIFICATO



ECO PLAN PLUS 38

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (spessore 38 cm)					
Dimensioni	LxSxH	mm	230 x 380 x 238		
Peso		kg	16,0		
Percentuale di foratura		%	≤55		
Pezzi per pacco		n.	32		
Pezzi al m ²		n./m²	18,2		
Pezzi al m ³		n./m³	48		
Malta per m ²		dm ³ /m ²	1,6		
Resistenza a compressione // ai carichi verticali (1)	f_{bm}	N/mm ²	9,4		
Resistenza a compressione \bot ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	2,9		
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	770		
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry}$	W/mK	0,094		

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA		(spessore 38 cm)					
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE							
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,095				
Trasmittanza termica	U	W/m ² K	Int. tradizionale 0,237	Int. termico ⁽²⁾ 0,213			
Massa superficiale	M_s	kg/m ²	290				
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² K	0,005				
Sfasamento	S	ore	24,04				
Fattore di attenuazione	fa	adim.	0,019				
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO							
Potere fonoisolante	R_{w}	dB	51				
Resistenza al fuoco		minuti	EI 240				
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE							
Calore specifico	C _p	J/kgK	1000				
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²				
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10				

 $^{^{(1)}}$ f_{bm} = $f_{bk}/0.8$ – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)



Azienda Associata al Consorzio POROTON® Italia

FORNACI ZANROSSO S.r.l.

Via Visan, 38 – 36030 S. Tomio di Malo (VI) – Tel. 0445 588019 – Fax 0445 588018 www.zanrosso.com – info@zanrosso.com



 $^{^{(2)}}$ con 3 cm di intonaco termoisolante esterno