



POROTON® APR

POROTON® IN 17

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 17 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	495 x 170 x 245
Peso		kg	15,5
Percentuale di foratura		%	≤50
Pezzi per pacco		n.	40
Pezzi al m ²		n./m ²	8,0
Pezzi al m ³		n./m ³	47
Malta per m ²		dm ³ /m ²	4,2
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f _{bm}	N/mm ²	9,4
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	-
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	750
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,200

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA			(spessore 17 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE			
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,205
Trasmittanza termica	U	W/m ² K	0,956
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	130
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² K	0,532
Sfasamento	S	ore	6,98
Fattore di attenuazione	fa	adim.	0,557
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO			
Potere fonoisolante	R _w	dB	45
Resistenza al fuoco		minuti	EI 240
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE			
Calore specifico	c _p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ f_{bm} = f_{bk}/0,8 – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

FORNACI ZANROSSO S.r.l.

Via Visan, 38 – 36030 S. Tomio di Malo (VI) – Tel. 0445 588019 – Fax 0445 588018
www.zanrosso.com – info@zanrosso.com

POROTON®