



POROTON® ECO PLAN PLUS RETTIFICATO

ECO PLAN PLUS 25

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 25 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	285 x 250 x 238
Peso		kg	12,9
Percentuale di foratura		%	≤55
Pezzi per pacco		n.	48
Pezzi al m ²		n./m ²	14,7
Pezzi al m ³		n./m ³	59
Malta per m ²		dm ³ /m ²	1,0
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f _{bm}	N/mm ²	9,4
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	2,9
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	760
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,142

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA				(spessore 25 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE				
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,144	
Trasmittanza termica ⁽²⁾	U	W/m ² K	Int. tradizionale 0,511	Int. termico ⁽³⁾ 0,410
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	190	
Trasmittanza termica periodica ⁽²⁾	Y _{IE}	W/m ² K	0,110	
Sfasamento ⁽²⁾	S	ore	12,50	
Fattore di attenuazione ⁽²⁾	fa	adim.	0,214	
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO				
Potere fonoisolante ⁽²⁾	R _w	dB	48	
Resistenza al fuoco ⁽²⁾		minuti	REI 120 – EI 240	
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE				
Calore specifico	C _p	J/kgK	1000	
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10	

⁽¹⁾ f_{bm} = f_{bk}/0,8 – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato con livello di confidenza 95% come per Categoria I (NTC 2018)

⁽²⁾ Parete intonacata

⁽³⁾ con 3 cm di intonaco termoisolante esterno

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

FORNACI ZANROSSO S.r.l.

Via Visan, 38 – 36034 S. Tomio di Malo (VI) – Tel. 0445 588019 – Fax 0445 588018
www.zanrosso.com – info@zanrosso.com

POROTON®